

AGGRAPPANTE K 36

Promotore di Adesione

AGGRAPPANTE K 36 è un primer promotore di adesione costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, sabbie di quarzo selezionate e additivi vari. Il prodotto è ideale per l'impiego come ponte di ancoraggio, su supporti lisci in calcestruzzo (travi, pilastri, elementi in calcestruzzo precompresso, gesso, ecc.) in quanto crea uno strato ruvido e stabile, che facilita l'adesione per le fasi successive.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il fondo su cui applicare **AGGRAPPANTE K 36** deve essere pulito e privo di parti friabili, si consiglia di rimuovere ogni traccia di sporco, polveri inconsistenti o qualsiasi altro fattore che possa comprometterne l'adesione.

POSA IN OPERA

Applicare il prodotto a rullo o pennello, esclusivamente su superfici asciutte, pulite e solide e solo dopo avere ripristinato eventuali parti friabili o in fase di distacco (almeno 24 ore prima).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto		Liquido - denso
Peso Specifico		1,340 Kg/Lt
Consumo	<i>in funzione all'assorbimento del supporto</i>	0,2 - 0,3 Kg/m ²
Applicazione		Pennello, rullo
Diluizione		Max 5% con acqua di rete
Colori disponibili		Bianco - Rosa
Confezioni		Lt 14 - Lt 5 - Lt 1

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non applicare AGGRAPPANTE K 36 con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C e sotto l'azione diretta del sole. Proteggere AGGRAPPANTE K 36 fresco dalle condizioni limite (<+5°C e >+35°C) e dalla pioggia diretta, usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti.

AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.