# **F1** PRONTO MONOSTRATO

**F1 Pronto Monostrato** è un intonaco premiscelato ideale per realizzare intonaci leggeri, a mano, a base di gesso, leganti naturali, inerti a granulometria controllata, perlite espansa ed additivi chimici dosati automaticamente, per facilitarne l'utilizzo specifico. Per uso interno.

**F1 Pronto Monostrato** può essere applicato su qualsiasi superficie grezza o direttamente su traversato o laterizi, raggiungendo uno spessore minimo di 1 mm. Per staggiare e pareggiare il prodotto è consigliato l'impiego di con fracasso americano.



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Granulometria	< 1,2 mm
 Peso specifico	780 Kg/m <sup>3</sup>
 Resistenza a compressione	2,2 N/mm <sup>2</sup>
 Resistenza a flessione	1,1 N/mm <sup>2</sup>
 Acqua d'impasto	50% circa
 Spessore minimo	10 mm
 Consumo	8 kg/mq circa per 1 cm di spessore
 Tempo di presa	90 minuti circa
 Tempo di fine presa	130' - 150'
 Reazione al fuoco	Classe A1
 Confezione	25 Kg o Pallet 60 sacchi

### MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

L'intonaco **F1 Pronto Monostrato** viene applicato a mano direttamente su parete, soffitto, o laterizio. Applicare l'intonaco sulla superficie da trattare e staggiare tramite apposita staggia di alluminio. Trascorse circa due ore dall'applicazione, lamare la superficie con apposito rabbotto o con cazzuola o spatola americana (grande) per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni. Per rifinire la superficie appena trattata, a seguito di "una breve" stagionatura, è possibile applicare i nostri prodotti **Gesso Scagliola** o **Finitura R15**, per ottenere un aspetto ancora più liscio e con ottimo punto di bianco.

**F1 Pronto Monostrato** può essere applicato su pareti in laterizio e soffitti in laterocemento, esenti da sostanze oleose, polvere e grassi. Non applicare su superfici metalliche o plastiche.





## **F1** PRONTO MONOSTRATO

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

**F1 Pronto Monostrat**o deve essere applicato manualmente a diretto contatto con la muratura, nello spessore minimo di 5mm. La temperatura ambientale, durante l'applicazione, non deve superare i 35° C. Prima di applicare il prodotto in strutture in cui sono preseti parti a vista di ferro di armatura, trattare quest'ultimo con idonea protezione antiruggine. Rimuovere eventuali guide metalliche di allineamento dell'intonaco prima di applicare la finitura.

Evitare la sovrapplicazione a spessore su **F1 Pronto Monostrato** indurito.

Un prolungato stoccaggio delle confezioni del prodotto in cantiere o magazzino, accorcia il tempo di presa dello stesso.

### **NORME DI SICUREZZA**

Proteggere mani ed occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di intonaco rustico premiscelato, a base di perlite espansa, e leganti speciali, per interni. locali saranno intonacati mediante intonaco rustico premiscelato a base di PERLITE espansa e leganti speciali, tirato in piano a frattazzo, successivamente rasato a regola d'arte con finitura speculare. L'intonaco avrà uno spessore di circa 15 mm compresa la formazione di spigoli vivi, rientranti e sporgenti.

I prodotti Siciliana Gessi contribuiscono a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico e primato data la sua composizione con prodotti naturali.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

