

KIAGUM GUAINA ELASTOMERICA



Guaina elastomerica monocomponente

KIAGUM è una guaina liquida mono-componente altamente impermeabile, formulata con resine acriliche elastomeriche, inerti idrofobi a granulometria controllata e additivi specifici. Il suo uso garantisce una ottima resistenza all'acqua ed ai UV ed è indicata per la protezione di supporti di terrazze, tetti, vasche, ecc.

APPLICAZIONE

PRIMO METODO

L'applicazione di KIAGUM è semplice, pratica e veloce sia a rullo che pennello. Applicare il prodotto fino al raggiungimento di 1-1,5 mm di spessore, intervallando l'applicazione tra una mano e l'altra di almeno 4-6 ore (o a seconda delle condizioni climatiche e ambientali al momento della applicazione del prodotto). In ambienti con scarso ricambio d'aria quali vasche e cantine è consigliabile provvedere ad un sistema di ventilazione affinché, terminato il processo di applicazione, si possa accelerare il processo di filmazione e stagionatura. È possibile diluire il prodotto in volume con acqua potabile (prima mano fino a un massimo del 15% - seconda mano fino ad un massimo del 10%). Per la pulizia degli attrezzi usare solo acqua.

SECONDO METODO

Applicare il prodotto servendosi di una spatola dentata da 6 mm e annegarvi una rete o un tessuto con l'uso di una taloscia. Dopo l'essiccazione (circa 12 ore a 20°) stendere un seconda mano di prodotto, fino a ricoprire accuratamente lo strato precedente. Questo metodo garantisce l'uniformità dello spessore applicato.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Assicurarsi che il fondo sia solido, asciutto e ben stagionato, esente da olii, e grassi. Per un buon uso di KIAGUM è consigliabile applicare una prima mano di SGK PRIMER per uniformare la superficie e rendere più performante l'adesione tra il fondo e lo strato di impermeabilizzante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco - Grigio - Rosso Mattone e cartella colori
Aspetto	Liquido denso
Consumo - 1° METODO	0,3 - 0,4 lt/m ²
Consumo - 2° METODO	2 - 2,5 lt/m ²
Peso specifico	1.300 Kg/lt

AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiore a 5°C ed inferiore a 35°C. In ambienti con poca ventilazione o bassa temperatura, come vasche interrato o cantine, il prodotto può ritardare l'essiccazione, per cui prima di metterlo in contatto con l'acqua è consigliabile la verifica dell'essiccazione.

Prodotto non destinato all'utilizzo per la conservazione di prodotti alimentari. Teme il gelo.

AVVERTENZE

Conservare in confezione integra lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi.

IMBALLO

SECCHIELLI da lt. 5 - 10 - 15

VOCE DI CAPITOLATO**IMPERMEABILIZZANTI.**

Applicazioni su superfici già predisposte con KIAGUM a base di resine elastomeriche e resistenti agli agenti atmosferici.

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.

LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.).

Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.