

M56 STUCCO MURALE

M56 Stucco Murale è un prodotto in polvere composto da gesso ventilato, fiore di calce, polvere di marmo ventilata e additivi specifici per un migliore impiego ed un'ottima lavorabilità.

Viene utilizzato come rasante riempitivo ad altissima resa. Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti, superfici interne in calcestruzzo o in gesso. Applicabile a spessore, a strati sottili sovrapponibili. Ideale per grandi superfici, non ritira e non screpola.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere bianca
Granulometria	< 0,1 mm
Peso specifico	700 Kg/m ³
Acqua d'impasto	dal 30% al 35% circa
Spessore	compreso tra 0,2 e 0,8 cm
Consumo	1 kg/mq circa per 2 mm di spessore
Tempo di utilizzo	2 - 3 ore circa
Carteggiabilità	dopo 4 ore circa
Reazione al fuoco	Classe A1
Conservazione	4 mesi in luogo asciutto e confezione integra
Confezione	sacco da 25 Kg

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto da trattare deve essere asciutto e libero da polvere, sporco, efflorescenze, sali o altre impurità. Eventuali tracce di oli, grassi o cere devono essere preventivamente rimosse. Le superfici in calcestruzzo vanno obbligatoriamente trattate preventivamente con **K36 Aggrappante** di Kiacem. Su supporti già verniciati, rimuovere eventuali pitture non ancorate o in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni applicando e rasando con una spatola. A essiccazione avvenuta carteggiare per pareggiare la superficie. Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e procedere con il ciclo di pitturazione prescelto.

PREPARAZIONE E TEMPO DI LAVORAZIONE

Miscelare **M56 Stucco Murale** con circa il 30% - 35% di acqua pulita, non salata e fredda mescolando con agitatore meccanico fino ad ottenere un impasto omogeneo. Attendere 2 - 3 minuti e agitare nuovamente per permettere al prodotto di incamerare aria. Trascorsi 2 minuti è possibile procedere all'applicazione del prodotto. Stucco murale **M56 Stucco Murale** ha un tempo di utilizzo di circa 2 - 3 ore. Rimescolando e aggiungendo un quantitativo minimo di acqua il composto rimarrà morbido e sarà possibile estendere il periodo di lavorazione fino a 6 - 8 ore.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

M56 Stucco Murale è un prodotto che teme l'umidità ed il gelo, è consigliabile applicarlo a temperature non inferiori da 5 °C a 35 °C. Per l'esecuzione di lavori decorativi, applicare dopo il completo stagionamento naturale del prodotto sottostante. **"M56 Stucco Murale"** deve essere utilizzato senza l'aggiunta di alcun altro prodotto che ne modifichi le caratteristiche.

NORME DI SICUREZZA

Utilizzare le opportune maschere a protezione delle vie respiratorie. Proteggere mani ed occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

La rasatura a strato sottile di intonaci interni, dovrà essere eseguita con intonaco di finitura a base gesso, costituito da fiore di calce, carbonato di calcio micronizzato ed additivi specifici, tipo M56, Gesso Finitura Riempitiva. L'applicazione dovrà essere eseguita a più mani con spatola metallica.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.