

MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO

PROMOTORE DI ADESIONE A BASE DI SPECIALI POLIMERI ACRILICI IN DISPERSIONE ACQUOSA PER L'APPLICAZIONE SUCCESSIVA DI RIVESTIMENTI MINERALI O RESINOSI



DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO è un prodotto all'acqua caratterizzato da un elevato potere di penetrazione che garantisce un'ottima aderenza al supporto per il rivestimento che verrà applicato. È adatto ad essere applicato in ambiente esterno su superfici da decorare con rivestimenti in resina. Inoltre, in quanto prodotto atossico e inodore **MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO** è particolarmente indicato per applicazioni in ambienti interni.

CAMPI DI IMPIEGO

- Preparazione di massetti superficialmente pulverulenti prima della posa del parquet
- Promotore di adesione per rasature cementizie
- Appretto antipolvere per superfici in cemento
- Idoneo all'esterno per consolidare sottofondi a base cementizia, intonaci, murature in mattoni, tufo, arenaria, calce, malte di allettamento etc
- Impregnante per fughe cementizie al fine di diminuirne porosità e assorbenza
- Consolidante superficiale per intonaci in cemento, tufo e arenarie
- Usato come impregnante, elimina lo spolverio di vecchie murature in mattoni a vista, in interni

VANTAGGI

- Consolida le caratteristiche superficiali di supporti deboli, sfarinanti o pulverulenti
- Elevata penetrazione, anche su supporti con ridotta porosità
- Elevata resistenza meccanica
- Riduce la formazione di bolle
- È inodore e atossico, caratteristica che lo rende idoneo per ambienti con presenza di persone o vicini a locali abitati
- Resiste all'aggressione degli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: bianco

Consumi: **MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO** si applica in una o più mani, con un consumo di circa 0,050 kg/mq per mano. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Imballi: latta da 5 kg

Immagazzinaggio: **MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO** è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +10°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO deve essere applicato su superfici consistenti, che non presentino zone in fase di distacco o incoerenti, pulite, asciutte e prive di ogni sostanza che possa pregiudicare l'aderenza. Qualora siano presenti zone in fase di distacco o incoerenti è necessario rimuoverle meccanicamente liberando successivamente il supporto da residui e polvere. Per superfici non stagionate accertarsi che la fase di essiccazione e ritiro sia terminata. Se sono presenti muffe è necessario rimuoverle prima di procedere al trattamento. Attendere la completa essiccazione di **MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO** prima di tinteggiare le superfici.

Applicazione e preparazione del prodotto

MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO può essere diluito in rapporto 1:1 o 1:2 con acqua pulita a seconda del grado di assorbimento del supporto. Il prodotto è applicabile a spruzzo o mediante pennello o rullo sulla superficie da consolidare. Lasciare che il prodotto asciughi dalle 6 alle 12 ore, e comunque regolarsi a seconda delle temperature e dell'assorbimento della superficie sottoposta all'intervento.

ATTENZIONE

- Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C
- Non applicare su supporti gelati o soggetti a gelata in un lasso di tempo inferiore alle 24 ore
- Non applicare su vecchie pitture, rivestimenti sintetici incoerenti e/o in via di distacco dal corpo principale
- Non disperdere il contenuto nell'ambiente e smaltire i residui secondo le vigenti norme. Durante la lavorazione indossare DPI idonei

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del prodotto	Acrilico in dispersione acquosa
Diluizione	Acqua
Aspetto	liquido
Massa volumica	1,03 kg/lit
Viscosità	100 cps
pH	7.5
Tempo di essiccazione	3 ore
Tempo di ricoprimento	4 ore

I dati tecnici riportati nella tabella delle CARATTERISTICHE TECNICHE si basano su test di laboratorio. I dati effettivi possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO** si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda inoltre di non disperdere il prodotto nel

MEMBRAPOL PRIMER ACRILICO

ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.