

R15 FINITURA

R15 Finitura è un rasante bianco a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e additivi speciali per un progressivo indurimento e una rapida asciugatura

R15 Finitura viene applicato a mano quale finitura speculare e lisciatura su intonaci a base gesso. Su intonaci a base calce-cemento assicurarsi che questi siano stagionati almeno per 7 giorni in periodo estivo, per più di 7 giorni in periodo invernale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere bianca
Granulometria	0,1 mm
Peso specifico	770 Kg/m ³
Acqua di impasto	50% circa
Spessore massimo	3 mm
Resa teorica	1 Kg/mq per 1 mm di spessore
Consevasione	3 mesi in luogo asciutto e congezione integra
Confezioni	Sacchi da 25 Kg su bancali da 1500 Kg

PREPARAZIONE

Mescolare **R15 Finitura** con circa il 50% di acqua pulita non salata e non calda, servendosi di un agitatore meccanico a basso numero di giri o a mano. Lasciare riposare l'impasto per almeno 5 - 10 minuti prima di applicare.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicare **R15 Finitura** tramite spatola metallica avendo cura di applicare alternando strati orizzontali e strati verticali. Applicare le mani successive di prodotto con fondo non completamente asciutto. Lo spessore di applicazione del prodotto deve essere compreso tra un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

AVVERTENZE

Gli intonaci di sottofondo su cui applicare il prodotto devono presentare una faccia/vista ruvida. Eventuali buchi e fessure devono essere preventivamente ripristinati. Per l'applicazione su premiscelati base gesso attendere 48 ore dalla posa del fondo. Per l'applicazione su basi cementizie attendere 8 giorni dalla posa. Lo spessore di **R15 Finitura** deve essere compreso tra 1 e 3 mm. Per ottenere un'asciugatura ottimale, arieggiare i locali in modo da permettere l'evaporazione delle superfici e la fuoriuscita dell'umidità. Non mescolare il prodotto originale con altre sostanze. Evitare sbalzi termici nella fase di presa del prodotto. Proteggere il prodotto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Non utilizzare pittura e rivestimenti non traspiranti su **R15 Finitura**.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Esecuzione di una rasatura liscia su intonaco a base di gesso o calce-cemento purchè stagionato con rasante calce-gesso tipo R15 Finitura di Siciliana Gessi Chianetta s.r.l.

VOCE DI CAPITOLATO

La rasatura a strato sottile di intonaci interni, dovrà essere eseguita con intonaco di finitura a base gesso, costituito da fiore di calce, carbonato di calcio micronizzato ed additivi specifici, tipo R15, Gesso Finitura Riempitiva. L'applicazione dovrà essere eseguita a più mani con spatola metallica.

NORME DI SICUREZZA

Utilizzare opportune maschere a protezione delle vie respiratorie. Proteggere mani ed occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.