

STUCCO PER GIUNTI SG30



STUCCO PER GIUNTI è un prodotto a base gesso in polvere molto flessibile e ad altissima resa. Si distingue da altri prodotti in commercio per la sua formulazione ricca di additivi e nobili componenti, che lo rendono unico nel suo settore d'impiego per qualità e applicazione, buona resa, minor fatica ed un'ottima carteggiabilità. Da miscelare con acqua. Si consiglia la preparazione dell'impasto manuale o con agitatore meccanico a basso numero di giri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Densità	980 - 1030 Kg/mc
Resa teorica	0,350 - 0,400 Kg/mq
Rapporto d'impasto	1:2 (acqua : prodotto)
Metodo di applicazione	spatola metallica
Tempo di lavorabilità	20/30 minuti
Tempo di presa	60/70 minuti
Intervallo di carteggiabilità	7-9 ore
Successiva rasatura	1 ora
Sovraverniciabilità	a stagionatura (varia in funzione della temperatura e dell'umidità presente).
Infiammabilità	Non infiammabile classe A1 EN 13501-1
Confezioni	15kg - 4 kg

IMPIEGO

Viene utilizzato come trattamento e riempimento dei giunti di lastre in cartongesso a copertura di retina, feltro o carta microforata, per la stuccatura di viti visibili in superficie, ripristino di piccole parti, sia in gesso che in cartongesso danneggiate, per la posa e la finitura degli angoli e dei paraspigoli.

È consigliato non procedere all'applicazione in unica mano su superfici che richiedono spessori particolarmente importanti.

CONSERVAZIONE

Durata 12 mesi in confezioni integre ed in luoghi asciutti e ben ventilati.

AVVERTENZE

STUCCO PER GIUNTI SG30 è un prodotto che teme l'umidità e il gelo, è consigliabile l'applicazione a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

Proteggere mani e occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. Il prodotto non è infiammabile ed è esente da etichettatura di pericolo, secondo le norme vigenti DIR.CEE 88/379.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.).

Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.



Siciliana Gessi Chianetta S.r.l.
c.da Priolo - 92026 - Favara (AG)
Tel. +39 0922 32998

www.sicilianagessi.com
sicilianagessi@gmail.com
laboratorio@sicilianagessi.com

VOCE DI CAPITOLATO

La rasatura a strato sottile di intonaci interni, dovrà essere eseguita con intonaco di finitura a base gesso, costituito da fiore di calce, carbonato di calcio micronizzato ed additivi specifici, tipo SG30, Gesso Finitura Riempitiva a base gesso. L'applicazione dovrà essere eseguita a più mani con spatola metallica.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.).
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.