

STUCCO MAX

STUCCO MAX è uno stucco rasante per interni, pronto in pasta, che possiede elevate capacità riempitive, alta resa ed ottima copertura anche a basso spessore. Si distingue da altri prodotti in commercio per la sua formulazione ricca di materie prime naturali. Un prodotto ineguagliabile, che offre il meglio per qualità, capacità applicativa, resa e carteggiabilità.



Ideale quale stucco di lisciatura su pareti, soffitti in muratura, premiscelati base gesso, cartongesso, supporti in legno e su superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado di finitura. È consigliato non procedere all'applicazione su superfici particolarmente umide.

Applicabili anche su superfici in calcestruzzo con l'obbligo preventivo di trattare le suddette con (AGGRAPPANTE K36 PER CLS) della nostra linea KIACEM.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Impasto denso/tixotropico
Colore	Bianco
P.S.	1,500 Kg/lt
Granulometria	< 0,1 mm
Resa	0,7 - 1 Kg/m ² (secondo spessore)
Diluizione	Sconsigliata
Metodo di applicazione	Spatola o frattazzo inox
Intervallo di carteggiabilità	7 - 9 ore
Successiva rasatura	2 ore
Tempo di essiccazione completo	24 ore circa a 20°C.
Infiammabilità	Non infiammabile
Stoccaggio	12 mesi
Confezioni	20 Kg / 4 Kg / 1 Kg

PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. eventuali tracce di oli, grassi, cere, devono essere preventivamente rimosse, al fine di ottenere una buona qualità dei lavori eseguiti; trattate sempre con PRIMER compatibili della nostra linea. (Primer SGK)

CONSERVAZIONE

Durata 12 mesi in confezioni integre ed in luoghi asciutti e ben ventilati.

VOCE DI CAPITOLATO

STUCCO MAX, Stucco in pasta all'acqua a base di Gesso, resine in emulsione acquosa, extender ed additivi, per la rasatura di superfici murali interne di intonaco, cartongesso, legno con un consumo di 0,8 kg/m² per 0,5 mm di spessore.

AVVERTENZE

STUCCO MAX è un prodotto che teme l'umidità dei supporti, è consigliabile l'applicazione a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Per l'esecuzione di lavori decorativi, applicare a completo stagionamento naturale del prodotto. STUCCO MAX d'essere utilizzato senza l'aggiunta di altri prodotto che ne alterano o modificano le sue caratteristiche. Per applicazioni che superano i 3 mm applicare a più strati. Si raccomanda l'applicazione in ambienti non eccessivamente ventilati, e su pareti non calde o esposte al sole diretto.

NORME DI SICUREZZA

Proteggere mani e occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua.

Il prodotto non è infiammabile ed è esente da etichettatura di pericolo.

Secondo le norme vigenti DIR.CEE 88/379.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.